

# Glutolin V instant - Spezialkleister

## Hochwertiger, schnelllöslicher Methylcellulosekleister

**Anwendungsbereich:** *Glutolin V instant* eignet sich hervorragend zum Verkleben von Vliestapeten mit der neuen Wandklebetechnik oder für den traditionellen Kleisterauftrag sowie zum Kleben von Rauhfaser, Vinyltapeten, Präge- und Papiertapeten.

**Technische Daten:**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Rohstoffbasis: | Methylcellulose, Dispersionspulver |
| Schüttgewicht: | ca. 0,45 g/cm <sup>3</sup>         |
| pH-Wert:       | ca. 8                              |
| Löslichkeit:   | in ca. 20 Minuten gebrauchsfertig  |
| Verbrauch:     | ca. 200 ml/m <sup>2</sup>          |

**Untergrundvorbehandlung:** Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein. Alte, schlechte haftende Tapeten und Anstriche mit *Glutosolv TA Tapetenablöser* entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit *Glutofill WF Füllspachtel* oder *Glutofill WG Glätt- und Flächenspachtel* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *Glutogrund LF Tiefengrund* vorbehandeln.

**Verarbeitung:** *Glutolin V instant* unter kräftigem Rühren schnell und zügig in kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach 3 Minuten nochmals kräftig durchrühren.

**Auftrag auf den Untergrund:** Bei der modernen Wandklebetechnik - z.B. bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten und bei vielen anderen Wandbelägen - empfehlen die Tapetenhersteller den Auftrag des Kleisters auf den Untergrund. Hierzu den angerührten *Glutolin V instant* mit einer Lammfellrolle in der Breite von 1 - 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn direkt in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken.

**Bei Auftrag auf die Tapeten:** Die Tapeten gleichmäßig mit *Glutolin V instant* einstreichen und zusammenlegen. Nach ausreichender Weichzeit die Tapeten auf Stoß verkleben und andrücken.

Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und bei schwach saugenden Untergründen empfehlen wir einen Zusatz von einer 750-g-Dose *Glutolin BW Wandbelags- und Bordürenkleber* pro Päckchen angerührtem *Glutolin V instant*. Bei der Verklebung von trocken abziehbaren Vliestapeten sollte auf diesen Zusatz jedoch verzichtet werden, da hierdurch das leichte Abziehen der Vliestapete beim Tapetenwechsel beeinträchtigt werden könnte.

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

**Reinigen der Arbeitsgeräte:** Mit kaltem oder warmem Wasser waschen.

**Ansatzverhältnis:**

| für                                               | Ansatz | Wassermenge pro 200-g-Paket | 200-g-Paket reicht für |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| Vorkleistern                                      | 1 : 40 | 8 l                         | 60 - 80 m <sup>2</sup> |
| Rauhfaser, Vinyltapeten, Präge- und Papiertapeten | 1 : 25 | 5 l                         | 25 - 30 m <sup>2</sup> |
| Vliestapeten                                      | 1 : 20 | 4 l                         | 16 - 20 m <sup>2</sup> |

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern!

**Bestell-Nr.:** 390 019 22

**Gebindegrößen:** Faltschachtel à 200 g